

RMJ

Résine de Mortier Elastique.



RMJ tout en étant un système hydraulique,

par ses qualités exceptionnelles d'adhérence et de souplesse, permet la réalisation de collage et de joints élastiques sur supports usuels du bâtiment.

• Applications :

S'applique sur tous les matériaux courants du gros œuvre : Maçonnerie, béton armé, parpaing, brique, pierre, etc. Mais également sur bois, métaux et granit.

Garnissage de noues :

tuiles /maçonnerie, toitures fibro / galva.

Garnissage entre maçonnerie et menuiserie aluminium ou bois.

Réparation sur souches de cheminées.

Reprise de fissures verticales, horizontales sur balcons, terrasses, piscines, etc.

Liaison d'éléments divers du second œuvre,

joints de maçonnerie.

Efficace pour l'étanchéité

sous les seuils, porte-fenêtre et point de fixation de coffrage.

Réparation sur chéneaux galva ou PVC.

Colle à carrelage en milieu humide (salle de bains, douche) sur tous supports.

Assouplissement et

imperméabilisation de colle

à carrelage pour intérieur, extérieur et plancher chauffant : de 0,1 kg à 5 kg de RMJ (suivant la souplesse exigée) pour 25 kg de colle.

Utilisation en primaire avant pose de carrelage et faïence sur : plâtre, ciment, ancien carrelage, bois, plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre, béton...

Dosage : 1 volume pour 6 volumes d'eau.

Utilisation en primaire sur support peint, chape liquide et anhydride.

Dosage : 1 volume pour 4 volumes d'eau.

• Mode d'Emploi :

Le support devra être sain, dépoussiéré et humide (les supports non poreux type zinc, PVC, etc., devront être secs).

Le temps d'utilisation est d'environ 1 H.

Il est nécessaire de verser le ciment dans **RMJ** afin d'avoir un bon mélange.

L'application se fait à la spatule ou avec le pistolet **PYTHON**.

Sur un support poreux (plâtre) ou friable, renforcer préalablement avec 1 volume **RMJ** pour 1 volume d'eau.

• Fissures importantes :

les ouvrir au préalable avec un disque sur 5 à 10 mm de profondeur.

Dans le cas de forte section, un retrait peut apparaître, il suffira après séchage complet, d'appliquer une nouvelle couche pour remédier à cela.

Le temps de prise est variable selon température ambiante, le pouvoir d'absorption du support et la section du joint.

En général, 4 à 5 heures en surface et pour de grosses sections la prise à cœur pourra demander 8 à 10 jours.

Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

...



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13

Site Internet : www.labo-france.fr
E-mail : contact@labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03

Site Internet : www.labo-outremer.com
E-mail : contact@labo-outremer.com

LABO FRANCE Entreprise
certifiée ISO 9001





Résine de Mortier Elastique.

• DOSAGE D'UTILISATION

Le dosage sera variable suivant la qualité de souplesse souhaitée.

• QUALITE EXTRA SOUPLE :

1 volume **RMJ** pour 1 volume ciment (CPJ ou CPA).

- Consommations du mélange :

• **Joint** : 0,14 kg au mètre linéaire pour une section de 1 x 1 cm.

• **Collage** : 2,80 kg / m² pour une épaisseur de 2 mm.

• **Fissure** : 0,42 kg au mètre linéaire en recouvrement avec **ARMFLEX** de 10 cm de large. Prévoir 3 mm d'épaisseur au total en 2 couches.

• QUALITE SOUPLE POUR COLLAGE CARRELAGES :

1 volume **RMJ** + 1 volume ciment (CPJ / CPA) + 1 volume sable 0 / 2.

- **Consommation du mélange sur support lisse avec peigne 3 mm** : 3,30 kg / m² d'épaisseur en simple encollage DTU 52.1.

• QUALITE TEINTE :

pour obtenir un mortier **RMJ** de couleur, mélanger à sec un oxyde de fer à du ciment blanc. Attention, les volumes de mélange seront différents. 1,5 volume **RMJ** + 1 volume ciment blanc avec oxyde de fer. L'emploi avec du ciment blanc sans oxyde ne permettra pas d'obtenir une teinte blanche mais crème.

ATTENTION : ne pas utiliser un ciment périmé ou de la chaux car les qualités finales du mortier seront mauvaises.

• Avantages :

Efficace pour étanchéité sous les seuils de portes et fenêtres ainsi que pour les carottes de coffrage.

Ne moisit pas.

Ne craint pas les U.V.

Peut être peint.

Application sur support humide.

Consistance du produit en fonction des besoins, variation sur mélange maximum + ou - 10 %.

Allongement avant rupture en collage 250 % mini.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Sécurité d'Emploi :

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C, ainsi que par temps de pluie, de brouillard ou de gel.

Protéger de la pluie, du brouillard pendant quelques heures, et du gel pendant plusieurs jours.

Stocker à l'abri du gel.

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL

© Création & Photos : LABO FRANCE.

Les informations contenues dans la présente notice sont des éléments essentiels à la performance du produit, aucune garantie ne sera fournie sans le respect strict des documentations techniques afférentes au produit. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier si les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. L'applicateur est l'homme de l'art et engage sa responsabilité sur le choix et la réalisation des prestations vendues. Aucun diagnostic, aucune préconisation approfondie ou suivi de chantier ne peut être réalisé par notre société. Toute intervention ne peut être constituée que d'un geste commercial et n'engage pas la responsabilité de notre société.



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13

Site Internet : www.labo-france.fr
E-mail : contact@labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03

Site Internet : www.labo-outremer.com
E-mail : contact@labo-outremer.com



2950 / 1270